Forever Laser-Transparent (1 paper system for light color garment) 取扱説明書

プリンタ設定

用紙厚	ごく厚い紙
印刷モード	左右反転印刷
用紙トレー	マルチパーパストレー
デザインデータ	100%のベクトルデータにてデザインしてください。ハーフトーンは不可です。
カラー	明るい色の部分はトナーを10%アップしてください、または、トーンカーブを操作して色を濃くしてプリントしてください。

ベクターデザインの転写方法

コットン

1) 上記にてプリントされたミラー画像を布地に載せ、位置がずれないように耐熱テープで転写紙を布にとめる。 ヒートプレスを180℃で低圧（0.5バール）で15秒プレス。 その後、低圧（1-2バール）で3-5秒プレス。
2) 別の布地で転写紙の上を擦り、キャリヤーの紙を5秒後にはがしてください。
3) 布地に転写されたイメージに光沢仕上げ用のシリコンペーパーを載せ、ヒートプレスは高圧で180℃-200℃で30秒プレス。

ポリエステル

1) 上記にてプリントされたミラー画像を布地に載せ、位置がずれないように耐熱テープで転写紙を布にとめる。 ヒートプレスを150℃で中･高圧（4バール）で10-15秒プレス。
2) 別の布地で転写紙の上を擦り、キャリヤーの紙をすぐにはがす。
3) 布地に転写されたイメージに光沢仕上げ用のシリコンペーパーを載せ、ヒートプレスは高圧で150℃で20秒プレス。

写真イメージの転写方法

コットン

1) 上記にてプリントされたミラー画像をはさみで切りぬき布地に載せ、位置がずれないように耐熱テープで転写紙を布にとめる。 ヒートプレスを180℃で高圧（5バール）で30秒プレス。
2) キャリヤーペーパーをすぐに、ただし、ゆっくりとはがす。
3) 定着工程は不要。

ポリエステル

1) 上記にてプリントされたミラー画像をはさみで切りぬき布地に載せ、位置がずれないように耐熱テープで転写紙を布にとめる。 ヒートプレスを150℃で高圧（5バール）で30秒プレス。
2) キャリヤーペーパーをすぐに、ただし、ゆっくりとはがす。
3) 定着工程は不要。